

เฟอร์โรเซม 506

GYP SUM BOARD JOINT FILLER

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเซม 506 ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ผสมโพลีเมอร์แรงยึดเกาะสูง ชัดแต่งง่ายด้วย กระจกทรายใช้ในงานโป้วปิดรอยต่อแผ่นยิปซัมและไฟเบอร์ซีเมนต์งานฉาบปิด หัวสกรูตลอดจนงานซ่อมแซมผิวผนังปูนฉาบภายในที่หายากเห็นเม็ดทรายก่อนทาสี

มาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ์

เฟอร์โรเซม 506 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109

ประโยชน์

- แรงยึดเกาะสูง
- ชัดแต่งง่ายด้วยกระจกทราย (No.4)

บริเวณใช้งาน

- โป้วปิดรูเจาะ
- โป้วปิดหัวสกรู
- ฉาบปิดรอยต่อแผ่นยิปซัม/ไฟเบอร์ซีเมนต์

คุณสมบัติทางกายภาพ


คุณสมบัติ	ค่า
ลักษณะทั่วไป General characteristics	ผงสีขาว
ค่าความหนาแน่นแห้ง, กก./ลิตร (ประมาณ) Dry density, kg./litre (Approx.)	0.78 กก./ลิตร

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่า	มาตรฐาน
• ค่าอุ้มน้ำ, % (ประมาณ) Water retention, % (Approx.)	79%	ASTM C91
• ระยะเวลาการก่อตัว, นาที (ประมาณ) Setting time, minute (Approx.)	305 นาที	ASTM C807

วิธีผสมและการใช้งาน


การผสม



1. เทเฟอร์โรเซม 506 ลงใน น้ำที่ตวงและเตรียมไว้แล้ว ในถังผสม



2. การผสมโดยการตวง เฟอร์โรเซม 506 (2.5-3 ส่วน) กับ น้ำสะอาด (1 ส่วน)



3. การผสมโดยการชั่ง เฟอร์โรเซม 506 (1 กก.) กับน้ำ สะอาด (500-600 ก.)




*สินค้าใช้เฉพาะผู้ผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดย บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น




เฟอร์โรเซม 506


GYP SUM BOARD JOINT FILLER



4. กวนเล็กน้อยและทิ้งป่มให้เคมีทำปฏิกิริยาประมาณ 2-3 นาที




5. จากนั้นกวนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเกรียงโป้วหรือสว่านไฟฟ้าชนิดดอกปืนสี




6. ใช้ส่วนผสมที่ผสมเสร็จให้หมดภายใน 60 นาที


การปฏิบัติ



1. โป้วเฟอร์โรกรีต 506 ครั้งที่ 1 ด้วยเหล็ก โป้วเพื่ออุดร่องรอยต่อและปูผ้าเทป (ควิกจอยท์ 428) ให้เรียบโดยฉาบโป้วรีตให้เรียบจากบนลงล่าง



2. โป้วครั้งที่ 2 ทับผ้าเทป ให้เรียบไม่เห็นผ้าเทป และทำให้แห้ง



3. ใช้เกรียงฉาบ ฉาบครั้งที่ 3 ทับบนรอยต่อที่โป้วผ้าเทปเสร็จและการฉาบควรให้กว้างออกไปทางซ้ายและขวาของรอยต่อเพื่อให้รอยฉาบปกปิดรอยโป้วและกลมกลืนกับแผ่นจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิทและขัดเรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 4

ข้อจำกัด/ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิการใช้งานควรอยู่ระหว่าง 15-40 °C
- ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม
- ควรเก็บปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมในที่ร่มแห้ง ไม่ชื้น
- ควรใช้งานให้หมดครั้งเดียว

เฟอร์โรเซม 506

GYP SUM BOARD JOINT FILLER

การสนับสนุนด้านเทคนิค

- ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยด้านวิธีการใช้สินค้าให้ถูกต้องได้ที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอข้อมูล หรือร้องขอการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 1. ขอข้อมูลสินค้าฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจ้งราคาสินค้า (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดให้ส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคไปสาธิตสินค้าที่หน้างาน (Job site) ของลูกค้า โดยขอกรอก (แบบฟอร์มความต้องการสาธิตสินค้า) ก่อนการซื้อขายสินค้า (Demonstration request form)
 4. ขอนัดให้ส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคไปฝึกอบรมการใช้สินค้าให้แก่ช่างที่หน้างานของลูกค้าโดยกรอก (แบบฟอร์มความต้องการฝึกอบรมสินค้าหลักสูตรช่างผู้ปฏิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝึกอบรมการใช้สินค้าในหลักสูตรผู้ควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอร์มความต้องการฝึกอบรมสินค้าหลักสูตรผู้ควบคุมงาน (Foreman training request form)

ปริมาณการใช้

- ประมาณ 1 กก./ตร.ม. ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

- 5 กก./ถุง (6 ถุง/กล่อง)
- 20 กก./ถุง (100 ถุง/พาเลท)

การทำความสะอาดเครื่องมือ

- ควรล้างเครื่องมือผสมด้วยน้ำทันทีก่อนปูนยิปซัมแห้ง
- กรณีที่แห้งควรสกัดออกด้วยแรงกล

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา

- อายุการเก็บ 1 ปี
- เก็บในที่ร่ม แห้ง อุณหภูมิประมาณ $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\%$ ความชื้นสัมพัทธ์ $50 \pm 5\% \text{RH}$ (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย



- กรณีสัมผัสตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทย์ทันที
- กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- กรณีกลืนกิน อย่าทำให้อาเจียน รีบพบแพทย์ทันที
- กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
- ควรสวมถุงมือและแว่นตา ป้องกันขณะทำงาน

การทิ้งเศษวัสดุ

เฟอร์โรเซม 506 มีส่วนผสมของ ซีเมนต์ กรุณาอย่าเทส่วนผสมที่เหลือลงท่อระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให้แห้งแข็งด้วยการสัมผัสแสงแดด

การขนส่ง

ข้อกำหนดการขนส่ง เฟอร์โรเซม 506 ผ่านถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไม่มีข้อกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไม่มีข้อกำหนด

เฟอร์โรเซม 506

GYPNUM BOARD JOINT FILLER

ประโยชน์	สินค้า	ขนาด
<ul style="list-style-type: none"> • โป้วปิดรูเจาะ • โป้วปิดหัวสกรู • ฉาบปิดรอยต่อแผ่นยิปซัม/ไฟเบอร์ซีเมนต์ 		เฟอร์โรเซม 506 5กก./ถุง 6 ถุง/กล่อง รหัสสินค้า FG-5IC-8858915255198
		เฟอร์โรเซม 506 20กก./ถุง) 100 ถุง/พาเลท Code FG-5IC-8858915255174



*ภาพในข้อมูลสินค้าทั้งหมดห้ามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์โดย บจก. เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558.



www.ferroproduct.co.th

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ชัดว่าเกิดจากการบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดโดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นๆที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุทั้งทางตรงและทางอ้อมและการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทฯ ได้ อนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้าโดยไม่สามารถอ้างอิงข้อแนะนำของพนักงานขายการสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิให้พนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินค้ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อมูลผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ เอง และควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป ทั้งนี้ค่าทางเทคนิคและนำหนักสินค้า มีเกณฑ์การคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน $\pm 5\%$ ของข้อมูลที่ระบุในข้อมูลสินค้า (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ลูกค้าต้องขอข้อมูลสินค้าล่าสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ ก่อนการใช้งานจริงและก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของบริษัทฯ แล้วก่อนการใช้งาน (สินค้าของบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น)

*ดูและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 035-473877-8 แฟกซ์. 035-473879 อีเมลล์ sale@ferroproduct.co.th

