

# เฟอร์โรเรช 713

## 2 PART EPOXY BONDING AGENT

### อีพ็อกซี่ 2 องค์ประกอบ ประสานคอนกรีต

#### คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเรช 713 อีพ็อกซี่ 2 องค์ประกอบ ไม่มีส่วนผสมของสารทำลาย สามารถยึดเกาะผิวเปียงขึ้นหรือเทคอนกรีตสดทับได้ดีดูดซับน้ำจากคอนกรีตมาใช้ในการเซ็ทตัว และเมื่อแห้งจะช่วยยึดประสานคอนกรีต เก้าใหม่ เหมาะสำหรับงานปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงสั่นสะเทือน งานถนนทั่วไป

#### มาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ์

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 882

#### ประโยชน์

- เซ็ทตัวบนผิวเปียงขึ้น คอนกรีตสดทับได้
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

#### บริเวณใช้งาน

- งานเทที่อปปิ้งใหม่ของพื้นโรงงาน
- งานซ่อมแซมถนน
- งานซ่อมจุดชนถ่ายสินค้า
- งานขยายเสาโครงสร้าง



\*สินค้าใช้เฉพาะผู้ผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดยบริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด แล้วเท่านั้น



#### คุณสมบัติทางกายภาพ

| คุณสมบัติ                     | ค่า        |
|-------------------------------|------------|
| ส่วนผสม A                     | สีขาว      |
| ส่วนผสม B                     | สีดำ       |
| ส่วนผสม A+B                   | สีเทา      |
| ความหนาแน่น                   | 1.5 - +0.1 |
| ระยะเวลาแห้ง (เริ่มต้น) 30 °C | 45 นาที    |

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

| คุณสมบัติ     | ค่า                         | มาตรฐาน    |
|---------------|-----------------------------|------------|
| ค่าแรงยึดเกาะ | 46 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7 วัน | ASTM C 882 |

#### วิธีผสมและการใช้งาน

##### การเตรียมผิว

- พื้นผิวที่จะประสาน จะต้องสะอาดปราศจาก คราบสกปรก น้ำมัน จารบี สีเก่า
- ควรกัดผิวให้หยาบด้วยเครื่อง Scantier และดูดฝุ่น
- ฉีดล้างพื้นอีกครั้งด้วยเครื่องอัดน้ำแรงดันสูง เช็ดพื้นให้หมาด ไม่มีน้ำขัง
- รอยแตกร้าวจากการทรุดตัวของชั้นดิน ควรตัดและสกัดจุดที่ทรุดตัว และบดอัดดินให้แน่นก่อนเทคอนกรีตใหม่

# เฟอร์โรเรช 713

## 2 PART EPOXY BONDING AGENT

### การผสม

- ผสม เฟอร์โรเรช 713 ส่วนผสม A และ B ในอัตรา 3:1 โดยน้ำหนัก ปั่นด้วยสว่านให้เป็นเนื้อเดียวกันนาน 2-3 นาที และนำไปใช้ทันที ควรหมดใน 15 นาที

### การทำ

- ใช้แปรงลูกกลิ้งขนสั้น ทาบาง 1 ครั้ง ในอัตรา 2-3 กก./ตร.ม. หนาประมาณ 0.3-0.5 มม.และเทคอนกรีตตามทันที

### ข้อจำกัด/ข้อควรระวัง

- กรณีเททับรอยต่อของพื้นเก่าและใหม่จะต้องตรงกัน เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวจากรอยพื้นเดิม
- ควรทำให้เสร็จก่อนระยะเวลาเซ็ทตัว 45 นาที (30 °ซ)
- ห้าม ทาทิ้งไว้เกิน 1 ชม. หรือข้ามวัน จะสูญเสียคุณสมบัติในการประสาน
- หลีกเลี่ยงการทำงานที่มีแดดจัด หรือเสี่ยงต่อฝนตก

### ปริมาณการใช้

- 2-3 กก./ตร.ม./0.3-0.5 มม.

### ขนาดบรรจุ

- 2 กก./ชุด (A+B)

### การทำความสะอาดเครื่องมือ

ล้างเครื่องมือด้วยน้ำสะอาดก่อนวัสดุผสมแห้งตัว หากวัสดุผสมแห้งตัวแล้วต้องลอกออกด้วยแรงกล เช่น การขูดออก

### การเก็บและวิธีการเก็บรักษา

- 1 ปี ไม่เปิดฝา, เก็บในที่ร่มอุณหภูมิไม่เกิน 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 50 ± 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

### ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย



- กรณีสัมผัสตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทย์ทันที
- กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- กรณีกลืนกิน อย่าให้อาเจียน รีบพบแพทย์ทันที
- กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
- เป็นวัสดุสูตรน้ำ ไม่ติดไฟ
- ควรสวมถุงมือและแว่นตา ป้องกันขณะทำงาน

### การทิ้งเศษวัสดุ

เฟอร์โรเรช 713 มีส่วนผสมของ อีพ็อกซี กรูณาอย่าเทส่วนผสมที่เหลือลงท่อระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให้แห้งแข็งด้วยการสัมผัสแสงแดด

### การขนส่ง

ข้อกำหนดการขนส่ง เฟอร์โรเรช 713 ผ่านถนนสาธารณะ  
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไม่มีข้อกำหนด  
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไม่มีข้อกำหนด

# เฟอร์โรเรช 713

## 2 PART EPOXY BONDING AGENT

| ประโยชน์  | สินค้า  | ขนาด  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ใช้ท้าวบนผิวเปียกชื้นคอนกรีตสด เททับได้</li><li>• แรงยึดเกาะสูงมาก</li><li>• ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก</li></ul> |  | 2 กก./ชุด (A+B)<br>รหัสสินค้า FG-IC-8858915271044 <ul style="list-style-type: none"><li>• ส่วนผสม A = 1.5 กก.</li><li>• ส่วนผสม B = 0.5 กก.</li></ul> |

+20°C

อุณหภูมิต่ำสุด



เก็บในที่ร่ม



ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

\*ภาพในข้อมูลสินค้าทั้งหมดห้ามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์โดย บจก. เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2524



www.ferroproduct.co.th

### การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับ ส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง ความเสียหายอื่นๆที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุทั้งทางตรงและทางอ้อมและการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทฯ ได้ อนึ่งไม่สามารถ เปลี่ยนสินค้าในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้าโดยไม่สามารถอ้างอิงข้อแนะนำของพนักงานขายการสาธิต หรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิให้พนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคและการ สาธิตสินค้ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อมูลผูกมัดใน การใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ เอง และควรซื้อจำนวนน้อยไป ทดลองใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป ทั้งนี้ค่าทางเทคนิคและน้ำหนักสินค้า มีเกณฑ์การ คลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน  $\pm 5\%$  ของข้อมูลที่ระบุในข้อมูลสินค้า (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ลูกค้าต้องขอข้อมูลสินค้าล่าสุดและเงื่อนไขการ ขายจากบริษัทฯ ก่อนการใช้งานจริงและก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งตั้งนั้นบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเข้าใจและยินยอมเงื่อนไข การขายของบริษัทฯ แล้วก่อนการใช้งาน (สินค้าของบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น)

\*ดูและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 035-473877-8 แฟกซ์. 035-473879 อีเมล sale@ferroproduct.co.th

