

(ฉบับแปล)

ตราครุฑ

ที่ อว 0307/ **12961**

ถึง บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง
FERROCRETE 205 หมายเลขปฏิบัติการ L64/09757.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L64/09757
วันที่ 27 ธันวาคม 2564

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ

ประทับชื่อส่วนราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

25 สิงหาคม 2565

กองวัสดุวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail : physics@dss.go.th





กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อวัสดุตัวอย่าง

FERROCRETE 205

เครื่องหมาย / ตรา

FERRO

หมายเลขปฏิบัติการ

L64/09757.1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผลการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การไหลแผ่เริ่มต้น, มิลลิเมตร	135.89
การไหลแผ่, มิลลิเมตร	
- ที่ 20 นาที	133.21
- ที่ 30 นาที	125.90
ความหนืด: เวลาไหล, วินาที	174
ระยะเวลาคืนตัว, นาที	60
ระยะเวลาก่อตัว, นาที	
- การก่อตัวระยะต้น	90
- การก่อตัวระยะปลาย	95
ความต้านแรงอัด, เมกะพาสคัล	
- ที่อายุ 3 วัน	8.36
- ที่อายุ 7 วัน	13.68
- ที่อายุ 28 วัน	28.65
ความต้านแรงดัด, เมกะพาสคัล	
- ที่อายุ 3 วัน	2.36
- ที่อายุ 7 วัน	3.34
- ที่อายุ 28 วัน	7.11
การเปลี่ยนแปลงความยาวที่อายุ 28 วัน, ร้อยละ	- 0.036
แรงยึดเกาะที่อายุ 28 วัน, เมกะพาสคัล	2.47

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ



ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัสดุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัสดุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

หมายเลขปฏิบัติการ L64/09757.1

ชื่อผู้ใช้บริการ บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ผู้ใช้บริการ เลขที่ 144 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะตัวอย่าง ผงสีเทา
วันที่ทดสอบ 6 มิถุนายน 2565 – 16 สิงหาคม 2565
วิธีทดสอบ มอก. 3057-2563
1. การไหลแผ่เริ่มต้น, การไหลแผ่, ความหนืด, ระยะเวลาคืนตัว, ระยะเวลาก่อตัว,
ความต้านแรงอัด, ความต้านแรงดัด, การเปลี่ยนแปลงความยาว
: ASTM C1708/C1708M-19
2. แรงยึดเกาะ: ASTM C1583/C1583M-20
หมายเหตุ อัตราส่วนการใช้น้ำ : ตัวอย่าง เท่ากับ 20 : 100 โดยน้ำหนัก

ผู้รับรอง

(ลงนาม) อนนท์ ป้อมประสิทธิ์
(นายอนนท์ ป้อมประสิทธิ์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน

(ลงนาม) นันทรัตน์ เนียมปาน
(นางสาวนันทรัตน์ เนียมปาน)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

