

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

กรมทางหลวง

อันดับการทดลองที่ SV-91/2564 วันที่รับตัวหนังสือ 15 ธันวาคม 2563
 เจ้าของตัวอย่าง บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
 โครงการ ผู้ผลิตปูนซ่อมผิวถนนคอนกรีตเซ็ทตัวเร็ว (Ferrocerte 216)
 วันที่ทดลอง 15 ธันวาคม 2563

รายงานผลการทดสอบค่าความต้านทานการลื่นไถล							
ค่า BPN (British Pendulum Number)							
ชนิดตัวอย่าง	T ทดสอบ c°	ทดสอบสภาพแห้ง			ทดสอบสภาพเปียก		
		SRV	SRV T = 35 c°	CF	SRV	SRV T = 35 c°	CF
1. แผ่นปูนซ่อมผิวถนนกรีดหน้าลาย ขนาด 40x40 ซม. (ตัวอย่างที่ 1 กลางแผ่น)	25	87.2	81	0.81	63.4	59	0.59
2. แผ่นปูนซ่อมผิวถนนกรีดหน้าลาย ขนาด 40x40 ซม. (ตัวอย่างที่ 2 กลางแผ่น)	25	89.2	83	0.83	64.8	60	0.60